



中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 818.5—2009
代替 MT 818.5—1999

煤矿用电缆 第5部分:额定电压 0.66/1.14 kV 及以下移动软电缆

Cables for coal mine—Part 5: Movable flexible of
rated voltages up to and including 0.66/1.14 kV

本文件由矿山安全标准服务平台免费向社会提供,更多标准文件请关注矿山安全标准化技术委员会公众号,或通过国家矿山安全监察局-服务互动-矿山安全标准服务平台获取

根据国家矿山安全监察局公告(2026年 第2号),
自2026年4月21日起标准号变更为:KA/T 818.5-2009

2009-12-11 发布

2010-07-01 实施

国家安全生产监督管理总局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 产品分类与命名 1

4 技术要求 2

5 试验方法和检验规则 4

前 言

本部分全部技术内容为强制性的。

MT 818《煤矿用电缆》，分为 13 个部分：

- 第 1 部分：移动类软电缆一般规定；
- 第 2 部分：额定电压 1.9/3.3 kV 及以下采煤机软电缆；
- 第 3 部分：额定电压 1.9/3.3 kV 及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆；
- 第 4 部分：额定电压 1.9/3.3 kV 及以下采煤机金属屏蔽软电缆；
- 第 5 部分：额定电压 0.66/1.14 kV 及以下移动软电缆；
- 第 6 部分：额定电压 8.7/10 kV 及以下移动金属屏蔽监视型软电缆；
- 第 7 部分：额定电压 6/10 kV 及以下移动屏蔽软电缆；
- 第 8 部分：额定电压 0.3/0.5 kV 煤矿用电钻电缆；
- 第 9 部分：额定电压 0.3/0.5 kV 煤矿用移动轻型软电缆；
- 第 10 部分：煤矿用矿工帽灯线；
- 第 11 部分：额定电压 10 kV 及以下固定敷设电力电缆一般规定；
- 第 12 部分：额定电压 1.8/3 kV 及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆；
- 第 13 部分：额定电压 8.7/10 kV 及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆。

本部分为 MT 818 的第 5 部分，本部分代替 MT 818.5—1999《煤矿用阻燃电缆 第 1 单元：煤矿用移动类阻燃软电缆 第 5 部分：额定电压 0.66/1.14 kV 及以下移动软电缆》，本部分与 MT 818.1—2009 共同使用。

本部分与 MT 818.5—1999 相比，主要变化如下：

- 增加电缆规格(见表 3、表 4)；
- 修改绝缘性能要求(见 4.2)；
- 修改单芯电缆绝缘标称厚度(见 1999 年版的表 2 至表 4 及本部分的表 2 至表 4)；
- 修订绝缘电阻值(见 1999 年版的表 5 及本部分的表 5)；
- 修改电缆外径范围(见 1999 年版的表 2 至表 4 及本部分的表 2 至表 4)；
- 修改原标准图 1 地线芯屏蔽为绝缘层的错误(见 1999 年版的图 1 及本部分的图 1)；
- 删除弹性体电缆相关内容(见 1999 年版的表 1 至表 4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.4.1, 4.4.2)；
- 电缆阻燃性能的重要检验方法单根垂直燃烧试验、负载燃烧试验除作为型式试验外，增加抽样试验(见表 6)。

本部分由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本部分由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：煤炭科学研究总院上海研究院。

本部分参与起草单位：郑州电缆有限公司、山东太平洋橡缆有限公司、鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司、无锡电缆厂有限公司。

本部分主要起草人：奚宏、胡占华、金鑫、滕东浩、张先枚、于庆魁、宋晓东、张德全。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- MT 818.5—1999。

煤矿用电缆 第 5 部分：额定电压
0.66/1.14 kV 及以下移动软电缆

1 范围

MT 818 的本部分规定了煤矿用额定电压 0.38/0.66 kV、0.66/1.14kV 移动橡套软电缆(以下简称电缆)的产品分类与命名、技术要求、试验方法和检验规则。

本部分适用于额定电压 0.38/0.66 kV、0.66/1.14kV 煤矿移动设备用橡皮绝缘橡皮护套软电缆。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 MT 818 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 7594.7—1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第 7 部分：65℃重型不延燃橡皮护套(neq IEC 245)

GB/T 7594.8—1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第 8 部分：90℃橡皮绝缘(neq IEC 245)

MT 818.1—2009 煤矿用电缆 第 1 部分：移动类软电缆一般规定

3 产品分类与命名


3.1 型式

3.1.1 电缆型号见表 1。

3.1.2 电缆按芯数可分为单芯和 4 芯(3+1)两种，4 芯电缆结构如图 1 所示。

表 1 电缆型号

型 号	名 称	用 途
MY—0.38/0.66	煤矿用移动橡套软电缆	额定电压 0.38/0.66 kV 各种井下移动采煤设备的电源连接
MYP—0.38/0.66	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆	
MYP—0.66/1.14	煤矿用移动屏蔽橡套软电缆	额定电压 0.66/1.14 kV 各种井下移动采煤设备的电源连接



1—动力线芯导体；2—填充；3—绝缘；4—半导电层；5—地线芯导体；6—护套

图 1

3.2 规格

电缆规格应符合表 2、表 3 和表 4 的规定,其中地线芯导体标称截面不小于表 3 和表 4 规定的规格。

4 技术要求

4.1 导体

导体应符合 MT 818.1—2009 中 5.1 的规定,导体单线允许镀锡,导体表面可以包隔离层。

注:硫化后隔离层变色或脆裂不作考核。

4.2 绝缘

4.2.1 动力线芯绝缘应符合 GB/T 7594.8—1987 中 XJ—30A 型的规定,抗张强度应不低于 6.5 MPa。

4.2.2 MY—0.38/0.66 型电缆地线芯导体外如挤包绝缘,其性能应符合 GB/T 7594.8—1987 中 XJ—30A 型的规定,但抗张强度应不低于 6.5 MPa。

4.2.3 电缆动力线芯绝缘厚度应符合 MT 818.1—2009 中 5.2.2 及本部分表 2、表 3 和表 4 的规定。

4.2.4 电缆 20℃时的绝缘电阻应符合表 5 的规定。

4.3 屏蔽

动力线芯绝缘屏蔽采用半导体挤包层或半导体带包层,性能应符合 MT 818.1—2009 中 5.3 的规定。

表 2 单芯电缆尺寸参数

芯数×导体标称截面 mm ²	标称厚度 mm		电缆外径 mm
	动力线芯绝缘	护套	MY—0.38/0.66
1×4	1.4	1.5	8.0~10.0
1×6	1.4	1.6	9.0~12.0
1×10	1.6	1.8	11.0~14.0
1×16	1.6	1.9	12.0~15.0
1×25	1.8	2.0	14.0~17.5
1×35	1.8	2.2	16.0~19.5
1×50	2.0	2.4	18.5~22.5
1×70	2.0	2.6	21.0~25.0
1×95	2.2	2.8	23.5~28.5
1×120	2.2	3.0	25.5~29.5
1×150	2.4	3.2	28.0~33.0
1×185	2.4	3.4	30.5~35.5
1×240	2.6	3.5	34.0~39.5
1×300	2.6	3.6	37.0~43.0
1×400	2.8	3.8	42.0~48.0

表 3 额定电压 0.38/0.66 kV 电缆尺寸参数

芯数×导体标称截面 mm ²		标称厚度 mm		电缆外径 mm	
动力线芯	地线芯	动力线芯绝缘	护套	MY—0.38/0.66	MYP—0.38/0.66
3×4	1×4	1.4	3.5	19.0~22.5	22.0~26.5
3×6	1×6	1.4	3.5	21.0~25.5	24.0~29.0
3×10	1×10	1.6	4.0	25.0~30.0	28.0~32.5
3×16	1×10	1.6	4.0	27.5~32.0	30.5~35.5
3×25	1×16	1.8	4.5	32.5~37.5	35.5~41.0
3×35	1×16	1.8	4.5	35.5~41.0	38.5~44.5
3×50	1×16	2.0	5.0	41.5~47.5	44.5~51.0
3×70	1×25	2.0	5.0	46.0~53.0	49.0~56.0
3×95	1×25	2.2	5.5	52.5~59.5	55.5~63.0
3×120	1×35	2.2	5.5	56.0~63.5	59.0~67.0
3×150	1×50	2.4	6.0	62.5~70.5	65.5~74.0
注：地线芯截面为最小截面。					

表 4 额定电压 0.66/1.14 kV 电缆尺寸参数

芯数×导体标称截面 mm ²		标称厚度 mm		电缆外径 mm
动力线芯	地线芯	动力线芯绝缘	护套	MYP—0.66/1.14
3×10	1×10	1.8	4.5	30.0~35.0
3×16	1×10	1.8	4.5	32.5~37.5
3×25	1×16	2.0	5.0	37.5~43.0
3×35	1×16	2.0	5.0	40.5~46.5
3×50	1×16	2.2	5.5	46.5~53.0
3×70	1×25	2.2	5.5	51.0~58.0
3×95	1×25	2.4	6.0	57.5~65.0
3×120	1×35	2.4	6.0	61.0~69.0
3×150	1×50	2.6	6.0	66.5~75.0
注：地线芯截面为最小截面。				

表 5 绝缘电阻

动力线芯标称截面 mm ²	20℃时的绝缘电阻 最小值 MΩ·km	动力线芯标称截面 mm ²	20℃时的绝缘电阻 最小值 MΩ·km
4	600	25	300
6	450	35	250
10	400	50	250
16	350	70	200

表 5 (续)

动力线芯标称截面 mm ²	20℃时的绝缘电阻 最小值 MΩ·km	动力线芯标称截面 mm ²	20℃时的绝缘电阻 最小值 MΩ·km
95	200	240	160
120	200	300	140
150	180	400	140
185	180	—	—

4.4 缆芯

4.4.1 地线芯位置应符合 MT 818.1—2009 中 5.4.4 b) 的规定。

4.4.2 动力线芯的绞合节径比：

动力线芯截面 4 mm²~16 mm² 应不大于 12；

动力线芯截面 25 mm² 及以上应不大于 14。

4.5 护套

4.5.1 电缆如有内护套，应不低于 GB/T 7594.7—1987 中 XH—03A 型的规定。

4.5.2 电缆外护套应符合 GB/T 7594.7—1987 中 XH—03A 型的规定，且抗撕强度不低于 5 N/mm。

4.5.3 电缆护套厚度应符合 MT 818.1—2009 中 5.5.2 及本部分中表 2、表 3 和表 4 的规定。

4.6 外径

电缆外径值应在表 2、表 3 和表 4 所列的范围内。

4.7 工作条件

4.7.1 额定工作电压 U_0/U 分别为 0.38/0.66 kV 和 0.66/1.14 kV。

4.7.2 电缆最小弯曲半径为电缆直径的 6 倍。

4.7.3 电缆的地线芯应良好接地。

5 试验方法和检验规则

电缆按表 6 规定试验，检验是否符合相应要求。检验规则应符合 MT 818.1—2009 中第 7 章的规定。

表 6 试验项目

序号	项目名称	技术要求		试验类型	试验方法	
		标准号	条文号		标准号	条文号
1	电气性能试验					
1.1	导体直流电阻	本部分	4.1	T,R	MT 818.1	6.13
1.2	过渡电阻	MT 818.1	5.3.3	T,S	MT 818.1	6.6
1.3	绝缘电阻	本部分	4.2.4	T,R	MT 818.1	6.14
1.4	工频电压试验	MT 818.1	5.7.2	T,R	MT 818.1	6.12
2	结构及表面标志					
2.1	表面标志	MT 818.1	8.3	T,S	MT 818.1	6.5
2.2	电缆外径	本部分	4.6	T,S	MT 818.1	6.4
2.3	导体单丝直径	MT 818.1	5.1.1	T,S	MT 818.1	6.1
2.4	绝缘厚度	本部分	4.2.3	T,S	MT 818.1	6.2
2.5	护套厚度	本部分	4.5.3	T,S	MT 818.1	6.3

表 6(续)

序号	项目名称	技术要求		试验类型	试验方法	
		标准号	条文号		标准号	条文号
3	绝缘机械性能					
3.1	老化前拉力试验	本部分	4.2.1	T	MT 818.1	6.15.1
3.2	空气箱老化试验	本部分	4.2.1	T	MT 818.1	6.15.2
3.3	热延伸试验	本部分	4.2.1	T	MT 818.1	6.15.3
3.4	空气弹老化试验	本部分	4.2.1	T	MT 818.1	6.15.4
3.5	耐臭氧试验	本部分	4.2.1	T	MT 818.1	6.15.5
4	半导电层剥离试验	MT 818.1	5.3.2	T	MT 818.1	6.11
5	护套机械性能					
5.1	老化前拉力试验	本部分	4.5.2	T	MT 818.1	6.16.1
5.2	空气箱老化试验	本部分	4.5.2	T	MT 818.1	6.16.2
5.3	热延伸试验	本部分	4.5.2	T	MT 818.1	6.16.3
5.4	浸油试验	本部分	4.5.2	T	MT 818.1	6.16.4
5.5	抗撕试验	本部分	4.5.2	T	MT 818.1	附录 A
6	成品电缆机械性能					
6.1	抗机械冲击试验	MT 818.1	5.7.3	T	MT 818.1	6.8
6.2	抗挤压试验	MT 818.1	5.7.3	T	MT 818.1	6.9
7	阻燃性能					
7.1	单根垂直燃烧试验	MT 818.1	5.7.5	T,S	MT 818.1	6.17
7.2	负载条件下燃烧试验	MT 818.1	5.7.5	T,S	MT 818.1	6.17
7.3	成束燃烧试验	MT 818.1	5.7.5	T	MT 818.1	6.17
注：单芯电缆仅进行单根垂直燃烧试验。						

